

1. Overordnet beskrivelse

Zink og aluminiumpartikler, antikorrosionsadditiver samt en holdbar, syntetisk harpiks betyder en optimal beskyttelse mod korrosion. Med hensyn til patinering yder GALVA BRITE samme beskyttelse som anden galvanisering og er derfor velegnet til reparation af skadede, galvaniserede emner.




2. Funktioner

- Fantastisk touch-up til galvaniserede overflader.
- Langtidsvirkende rustbeskyttelse.
- Helt fri for bly og kromat
- Ingen klorbehandlede opløsningsmidler.
- Unik kombination af fleksibilitet og hårdhed som giver optimal bindingsstyrke på metaloverfladen.

3. Anvendelsesformål

- Mekaniske dele.
- Håndteringsudstyr.
- Kæder.
- Jernbaneudstyr.
- Landbrugsudstyr.
- Langtidsvirkende rustbeskyttelse.
- Rustbeskyttelse af alle jernholdige materialer.
- Touch-up af galvaniseret udstyr efter reparation.
- Touch-up af dele efter varmgalvanisering



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

4. Anvisninger

- Ryst grundigt før brug.
- Ryst indtil kuglen bevæger sig frit i dåsen.
- Skal påføres på en ren og tør overflade.
- Påfør en tynd ensartet film.
- Man opnår de bedste resultater med to tyndere beklædninger frem for en tyk. Der kan påføres ekstra lag efter 15 - 20 minutter.
- Må ikke anvendes på strømfødet udstyr.
- Må ikke anvendes på følsomt elektronisk udstyr.
- Rengør spraydåseventilen ved at vende dåsen på hovedet og sprøjte indtil drivmidlet kommer ud,
- **Der kan fås et sikkerhedsdatablad som er i overensstemmelse med EC Regulation N° 1907/2006 Art.3 og ændringer til alle CRC-produkter.**


5. Normale produktdata (uden drivmiddel)

Udseende	Væske.
Farve	Grå.
Lugt	Opløsningsmiddel.
Densitet	0.969 g/cm ³ (@ 20°C).
Flammepunkt	< 0 °C
Tørretid	240 min
Typisk belægningsvægt	30 - 40 µm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
saltmodstandskraft	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C

6. Emballage

Aerosol	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423





Alle erklæringer i denne publikation er baseret på brugserfaringer og/eller laboratorietest. På grund af store forskelle ved udstyr og omgivelse samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, som er involveret, anbefaler vi at vores produkter testes on-site før brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden nogen former for garantier, hverken udtrykte eller underforståede. Dette tekniske datablad kan allerede være blevet revideret af forskellige årsager såsom lovgivning, tilgængelighed af komponenter og nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad bliver sendt til Dem efter anmodning eller kan hentes på vores webside: www.crcind.com.

Version CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20150717

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

