

1. Vispārējs apraksts

Cinks, alumīnijs, pretkorozijas piedevas un izturīgā mastika nodrošina optimālu aizsardzību pret koroziju. Izveidotais slānis līdzinās karstai iegremdēšanas galvanizācijai, padarot Galva Brite par izcilu pielabojumu bojātai galvanizācijai.




2. Funkcijas

- Izcila uzlabošana cinkotām virsmām.
- Ilglaicīga aizsardzība pret rūsu.
- Pilnībā bez svina un hromāta.
- Nav hlorētu šķīdinātāju.
- Unikāla elastības un blīvuma kombinācija, nodrošinot izcilu pielipšanu metāla virsmai.

3. Pielietojuma veidi

- Mehāniskas detaļas.
- Kraušanas iekārtas.
- Ķēdes.
- Dzelceļa aprīkojums.
- Lauksaimniecības iekārtas.
- Ilglaicīga aizsardzība pret rūsu ārpus telpām.
- Aizsardzība pret rūsu visiem melnajiem metāliem.
- Cinkotas iekārtas retušēšana pēc remonta.
- Detaļu retušēšana pēc karstās iemērkšanas cinkošanas procesa.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

4. Norādes

- Pirms lietošanas labi sakratiet.
- Kratiet, līdz maisītāja lodīte tvertnē brīvi kustas.
- Uzklājiet tīrai, sausai virsmai.
- Uzklājiet plānu, vienmērīgu kārtu.
- Vislabākos rezultātus var sasniegt ar diviem plānākiem, nevis vienu biezu pārklājumu. Papildu pārklājumus var uzklāt pēc 15 - 20 minūtēm.
- Neizmantojiet aprīkojumam, kas pieslēgts pie elektriskās strāvas.
- Neizmantojiet elektroniski jutīgam aprīkojumam.
- Tīriet aerosola ventili, apgriežot tvertni otrādi un smidzinot, līdz nāk ārā tikai virzošais spēks.
- **Drošības datu lapa (MSDS) saskaņā ar EK nolikuma Nr. 1907/2006 31. pantu un labojumiem ir pieejama visiem CRC produktiem.**


5. Specifiska produkta informācija (bez virzošā spēka)

Izskats	Šķidrums.
Krāsa	Pelēks.
Smarža	šķīdinātājs.
Blīvums	0.969 g/cm ³ (@ 20°C).
Uzliesmošanas punkts	< 0 °C
Žūšanas ilguma aktīvs produkts	240 min
Tipisks pārklājuma svars	30 - 40 μm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
sāls izsmidzināšanas noturības aktīvs produkts	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C

6. Iepakojums

Aerosols	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423





Visi apgalvojumi šajā publikācijā ir balstīti uz apkopes pieredzi un/vai uz pārbaudēm laboratorijās. Lielās iekārtu un apstākļu dažādības, kurā ieskaitāmi arī neparedzami cilvēku izraisīti faktori, dēļ mēs iesakām pārbaudīt mūsu produktus darbā pirms to lietošanas. Visa sniegtā informācija ir patiesa, taču tajā nav nedz tieši izteikta, nedz netieši norādīta garantija. Šī tehnisko datu lapa šobrīd var būt jau pārstrādāta tādu iemeslu dēļ kā likumdošana, sastāvdaļu pieejamība un no jauna iegūta pieredze. Pēdējā un vienīgā šīs tehnisko datu lapas derīgā versija tiks nosūtīta jums pēc vienkārša pieprasījuma, vai arī tā ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē: www.crcind.com Iesakām jums reģistrēties šī produkta tīmekļa vietnē, lai jūs nākotnē automātiski varētu saņemt turpmāku versiju.

Versija CRC_GREEN-GALVA_BRITE-20150717

Datums



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

