

## 1. Všeobecný popis

Vysoký obsah zinku a hliníku, antikoročné prísady a odolné syntetické živice zaisťujú optimálnu ochranu pred koróziou. Odolnosť náteru je zrovnateľná s žiarovým zinkovaním, produkt je ideálny pre opravy pozinkovaných povrchov.



## 2. Funkcie

- Výborné vylepšenie pre galvanizované povrchy.
- Dlhodrvajúca ochrana pred koróziou.
- Bez obsahu olova a chrómu.
- Bez chlórových rozpúšťadiel.
- Jedinečná kombinácia pružnosti a tvrdosti poskytuje výbornú príľnavosť ku kovovému povrchu.

## 3. Použitie

- Mechanické diely.
- Manipulačné zariadenie.
- Reťaze.
- Železničné zariadenie.
- Poľnohospodárske zariadenie.
- Dlhodrvajúca ochrana pred koróziou na použitie vonku.
- Ochrana pred koróziou na všetky železné materiály.
- Vylepšenie galvanizovaného zariadenia po oprave.
- Vylepšenie častí po pokovovaní galvanizovaním.



- Pylons (telecom, power transfer,...)
- Silencers on combustion engines.

#### 4. Pokyny

- Pred použitím dobre pretraste.
- Dobre pretraste, kým sa miešacia guľôčka nebude v plechovke voľne pohybovať.
- Naneste na čistý, suchý povrch.
- Neneste tenký rovnomerný film.
- Najlepšie výsledky dosiahnete s 2 ľahšími namiesto 1 ťažkej vrstvy. Dodatočné vrstvy môžete naniesť po 15 - 20 minútach.
- Nepoužívajte na zariadenie pod prúdom.
- Nepoužívajte na citlivé elektronické zariadenie.
- Ventil aerosólu vyčistite tak, že nádobu otočíte dnom nahor a budete sprejovať, kým nebude unikať len pohonná látka.
- **Hárok s bezpečnostnými údajmi (MSDS) podľa smernice ES č. 1907/2006 č.31 a doplnkov je k dispozícii pre všetky produkty CRC.**


#### 5. Typické údaje o produkte (bez pohonnej látky)

Appearance	Tekutina.
Farba	Sivý.
Zápach	Rozpúšťadlo.
špecifická hmotnosť	0.969 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Bod vzplanutia	< 0 °C
Produkt s aktívnou dobou schnutia	240 min
Typical coat weight	30 - 40 µm
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT
produkt s aktívnou odolnosťou proti slanému postreku	100 h
Operating temperature active product	-30 till +200 °C

#### 6. Balenie

Aerosól	12x400 ML	Ref. : 10250
	12x500 ML	Ref. : 30423





## Hárok s technickými údajmi **Galva Brite**

Referencia: 10074

Všetky vyhlásenia v tejto publikácii sú založené na skúsenostiach servisu a/alebo laboratórnom testovaní. Kvôli rôznorodosti zariadení a podmienok a nepredvídateľnému ľudskému faktoru odporúčame, aby sa naše produkty pred použitím otestovali. Všetky informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez záruky, či už výslovnej alebo domnej. Tento hárok s technickými údajmi mohol byť medzi časom revidovaný kvôli legislatíve, dostupnosti komponentov alebo novo získaným skúsenostiam. Posledná a platná verzia tohto háрку s technickými údajmi vám na vyžiadanie bude zaslaná alebo ju nájdete na našej webovej stránke: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Odporúčame, aby ste si na tejto webovej stránke zaregistrovali tento produkt. Budete tak môcť v budúcnosti získavať aktualizované verzie.

Verzia CRC\_GREEN-GALVA\_BRITE-20150717

Dátum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

