

1. Üldine kirjeldus

Kauapüsiv kõigi metallide korrosioonikaitse. Vastupidav vihmale, lumele. Eemaldamiseks kasutage vabal valikul petrooleumipõhist lahustit. Ladustamiseks sise- ja välitingimustes.



2. Omadused

- Pikaajaline korrosioonikaitse.
- Tõrjub ja isoleerib vett ning niiskust.
- Ohutu kõikidele metallpindadele, ei jäta plekke.
- Ohutu enamikele plast- ja kummist materjalidele ning kattekihtidele. Tundlikel või pingeolekus materjalidel tuleb enne kasutamist testida.
- Saab eemaldada või kile paksust varieerida lahustades naftapõhiste lahustitega.
- Corrosion resistance fulfils the salt spray criteria of MIL-C-16173E grade 4.

3. Rakendusvaldkond

- Pikaajaline korrosioonikaitse välitingimustes.
- Korrosioonikaitse meretranspordi ajal.
- Hooajaline korrosioonikaitse.
- Korrosioonikaitse kõikidele mustadele metallidele.
- Kasutatakse merevee või kloriidi eest kaitsmiseks külmutusseadmetes.

4. Juhised



- Enne kasutamist loksuta hoolikalt.
- Sega mahtkaubana olevad materjalid enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Korda toimingut pealekandmise ajal sageli.
- Kasuta ainult piisava ventilatsiooniga ruumides.
- Tundlike materjalide puhul testi enne kasutamist.
- Ära kasuta pingestatud seadmetel.
- Kanna puhtale kuivale pinnale.
- Pihusti otsiku puhastamiseks keera purk tagurpidi ning vajuta pihustile, kuni tuleb vaid surguaasi.
- Kile paksust saab reguleerida, lahjendades toodet naftapõhiste lahustitega, kuid vastupidavus korrosioonile muutub koos kaitsekile paksusega.

Väga niiskes keskkonnas kasutamisel tuleb pind eelnevalt katta CRC korrosioonikaitseõliga 3-36, et niiskus täielikult eemaldada. Enne CRC korrosiooni inhibiitori SP 400 pealekandmist lase lahustil 2 - 4 tundi aurustuda.

- **Ohutuskaart (MSDS) vastavalt EC määrusele nr 1907/2006 Art.31 (koos parandustega) on kättesaadav kõikidele CRC toodetele.**

5. Tüüpilised tooteandmed (ilma propellendita)

Appearance	Aerosool	Mahtkaup
Värv	Vaha.	Vaha.
Lõhn	Merevaigukollane.	Merevaigukollane.
Density	Iseloomulik lõhn.	Iseloomulik lõhn.
Flash Point	0.865 g/cm ³ (@ 20°C).	0.874 g/cm ³ (@ 20°C).
Isesüttimistemperatuur	< 0 °C	41 °C (suletud nõu)
Operating temperature active product	> 200 °C	> 200 °C
Kuivamise aeg (toimeaine)	max. 80 °C	max. 80 °C
Tüüpiline kihi paksus	60 - 120 min	60 - 120 min
Soolatestile vastupidavus (toimeaine)	10 - 50 µm	10 - 50 µm
	at 50µ: >500 h	at 50µ: >500 h


6. Pakend

Aerosool	12x300 ML	Ref. : 30400
	12x500 ML	Ref. : 30401
Mahtkaup	20 L	Ref. : 20327
	200 L	Ref. : 30402
	2x5 L	Ref. : 20324



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





7. Märkused

Tüüpilised korrosioonikaitse tulemused sõltuvad peamiselt pinna seisukorrast ja siseruumide keskkonnast. Korrosioonikaitse kestus võib olla välitingimustes kuni 1 aasta ja siseruumides üle 2 aasta. Seetõttu tuleks pärast esimesi töötusi perioodiliselt kontrollida korrosiooni olemasolu. Kui korrosioonikaitse kestus on konkreetses tingimustes tuvastatud, võib CRC korrosiooni inhibiitor kaitse säilimiseks regulaarsete ajavahemike järel uuesti peale kanda.

Kõik käesolevas publikatsioonis esitatud seisukohad põhinevad teeninduskogemusest ja/või laboratoorsetest testidest. Seadmete ja tingimuste laia skaala tõttu ning kaasatud inimfaktori prognoosimatuse tõttu soovitame testida oma tooteid enne kasutuselevõtmist konkreetsel kasutuskohal. Kõik nõuanded on esitatud heas usus, kuid ei hõlma otsest ega kaudset garantiid. Praegusel hetkel võib see tehniline andmeleht olla juba üle vaadatud näiteks õigusaktide, komponentide saadaoleku ja äsjaomandatud kogemuste osas. Selle tehnilise andmelehe uusim ja ainus kehtiv variant saadetakse Teile sellekohase palve esitamisel, soovi korral saate sellega tutvuda ka meie veebilehel: www.crcind.com. Soovitame Teil selle toote jaoks end meie veebilehel registreerida, nii jõuavad kõik tulevased uuendused ja ajakohatused Teieni automaatselt.

Versioon CRC_GREEN-SP_400_II-20140603

Kuupäev



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

