



1. Vispārējs apraksts

Ilgtermiņa aizsardzība pret koroziju visa veida metāliem. Pārvadāšanas un ilgstošas. Notīrīšanai izmantojiet jebkādu naftu saturošu šķīdinātāju.



2. Funkcijas

- Ilglaicīga aizsardzība pret rūsu.
- Atgrūž un pasargā no ūdens un mitruma.
- Drošs visām metāla virsmām, neatstāj traipus.
- Drošs lielākajai daļai gumiju, plastmasu un pārklājumu. Pirms izmantošanas izmēģiniet uz jutīgiem vai spriegumam pakļautiem materiāliem.
- Var noņemt vai atšķaidīt ar naftas šķīdinātājiem, lai iegūtu dažādus kārtas biezumus.
- Corrosion resistance fulfils the salt spray criteria of MIL-C-16173E grade 4.

3. Pielietojuma veidi

- Ilglaicīga aizsardzība pret rūsu ārpus telpām.
- Aizsardzība pret rūsu ārvalstu transportēšanas laikā.
- Sezonas aizsardzība pret rūsu.
- Aizsardzība pret rūsu visiem melnajiem metāliem.
- Izmantojams aizsardzībai pret sālsūdeni vai hlorīdu saldētavās.

4. Norādes



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Pirms lietošanas labi sakratiet.
 - Pirms izmantošanas labi samaisiet vai sajauciet beramos produktus.
 - Uzklāšanas laikā atkārtojiet bieži.
 - Izmantojiet tikai pietiekamas ventilācijas apstākļos.
 - Pirms izmantošanas uz jutīgiem materiāliem pārbaudiet.
 - Neizmantojiet aprīkojumam, kas pieslēgts pie elektriskās strāvas.
 - Uzklājiet tīrai, sausai virsmai.
 - Tīriet aerosola ventili, apgriežot tvertni otrādi un smidzinot, līdz nāk ārā tikai virzošais spēks.
 - Kārtas biežumu var regulēt, padarot šķidrāku ar naftas šķīdinātājiem, bet aizsardzība pret rūsu atšķiras atkarībā no kārtas biežuma.
- Lai izmantotu ļoti mitros apstākļos, vispirms jāuzklāj CRC 3-36, lai pilnībā pasargātu no mitruma. Tad ļaujiet 2 līdz 4 stundas šķīdinātājam izgarot, pirms tiek uzklāts SP 400 II.
- **Drošības datu lapa (MSDS) saskaņā ar EK nolikuma Nr. 1907/2006 31. pantu un labojumiem ir pieejama visiem CRC produktiem.**

5. Specifiska produkta informācija (bez virzošā spēka)

Izskats	Aerosols	Tilpums
Krāsa	Vasks.	Vasks.
Smarža	Dzintara krāsas.	Dzintara krāsas.
Blīvums	Raksturīgs aromāts.	Raksturīgs aromāts.
Uzliesmošanas punkts	0.865 g/cm ³ (@ 20°C).	0.874 g/cm ³ (@ 20°C).
Pašuzliesmošanas temperatūra	< 0 °C	41 °C (slēgts trauciņš)
Operating temperature active product	> 200 °C	> 200 °C
Žūšanas ilguma aktīvs produkts	max. 80 °C	max. 80 °C
Tipisks pārklājuma svars	60 - 120 min	60 - 120 min
sāls izsmidzināšanas noturības aktīvs produkts	10 - 50 µm	10 - 50 µm
	at 50µ: >500 h	at 50µ: >500 h


6. Iepakojums

Aerosols	12x300 ML	Ref. : 30400
	12x500 ML	Ref. : 30401
Tilpums	20 L	Ref. : 20327
	200 L	Ref. : 30402
	2x5 L	Ref. : 20324



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





7. Piezīmes

Izteikti rūsas aizsardzības rezultāti galvenokārt ir atkarīgi no virsmas apstākļiem un vides. Tie var būt līdz 1 gadam ārpus telpām vai vairāk par 2 gadiem iekštelpās. Tāpēc periodiski jāpārbauda, vai pēc pirmās pārklāšanas nav rūsas pazīmju. Kad ir noteikts aizsardzības laiks noteiktos apstākļos, laiku pa laikam var atkārtoti uzklāt, lai saglabātu aizsardzību.

Visi apgalvojumi šajā publikācijā ir balstīti uz apkopes pieredzi un/vai uz pārbaudēm laboratorijās. Lielās iekārtu un apstākļu dažādības, kurā ieskaitāmi arī neparedzami cilvēku izraisīti faktori, dēļ mēs iesakām pārbaudīt mūsu produktus darbā pirms to lietošanas. Visa sniegtā informācija ir patiesa, taču tajā nav nedz tieši izteikta, nedz netieši norādīta garantija. Šī tehnisko datu lapa šobrīd var būt jau pārstrādāta tādu iemeslu dēļ kā likumdošana, sastāvdaļu pieejamība un no jauna iegūta pieredze. Pēdējā un vienīgā šīs tehnisko datu lapas derīgā versija tiks nosūtīta jums pēc vienkārša pieprasījuma, vai arī tā ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē: www.crcind.com Iesakām jums reģistrēties šī produkta tīmekļa vietnē, lai jūs nākotnē automātiski varētu saņemt turpmāku versiju.

Versija CRC_GREEN-SP_400_II-20140603

Datums



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

