



1. Bendroji informacija

Ilgalaikė visų metalų ir jų lydinių apsauga nuo korozijos. Priemonė atspari lietai. Nuvaloma bet koku benzino tirpikliu.



2. Savybės

- Ilgalaikė apsauga nuo korozijos.
- Atstumia vandenį ir apsaugo nuo vandens ir drėgmės.
- Saugus naudoti ant visų metalinių paviršių, nepalieka dėmių.
- Saugus ant daugumos gumų, plastikų ir įvairių dangų. Prieš naudodami, išbandykite ant jautrių ar įtemptų medžiagų.
- Gali būti nuvalytas arba susilpnintas (priklausomai nuo plėvelės storumo) naftos tirpikliais.
- Corrosion resistance fulfils the salt spray criteria of MIL-C-16173E grade 4.

3. Naudojimo sritys

- Ilgalaikė lauke naudojamų įrenginių apsauga nuo korozijos.
- Apsauga nuo korozijos gabenant gaminius užjūrio transporto priemonėmis.
- Sezoninė apsaugos nuo korozijos priemonė.
- Visų juodųjų metalų apsauga nuo korozijos.
- Skirtas atsparumui sūrymui ar chloridui užtikrinti šaldymo agregatuose.

4. Nurodymai



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Prieš naudojimą gerai supurtykite.
- Prieš naudodami, didelio tūrio produktus suplakite arba išmaišykite.
- Darbo metu dažnai pakartotinai papurkškite.
- Naudokite tik esant tinkamam vėdinimui.
- Išbandykite prieš naudodami ant jautrių medžiagų.
- Nenaudokite elektra varomiems įrenginiams.
- Naudokite ant švaraus, sauso paviršiaus.
- Valykite aerosolio vožtuvą, apversdami skardinę ir purkšdami tol, kol iš jos sklis tik propelentas.
- Plėvelės storį galima reguliuoti suploninant ją naftos tirpikliais, bet nuo plėvelės storio priklauso atsparumas korozijai.

Naudojant labai didelės drėgmės sąlygomis, pirma reikia panaudoti priemonės CRC 3-36, kad būtų visiškai atstumta drėgmė. Tuomet palaukite 2 - 4 valandas, kad tirpiklis išgaruotų, tik tuomet panaudokite priemonės SP 400 II.

- **Voor alle CRC-producten is een veiligheidsgegevensblad (MSDS) volgens EC-reglementering N° 1907/2006 Art. 31 en amendementen verkrijgbaar.**


5. Tipiniai produkto duomenys (be propelento)

Appearance	Aerosolis	Tūris
Spalva	Vaškas.	Vaškas.
Kvapąs	Gintaro spalvos.	Gintaro spalvos.
Density	Būdingas kvapas.	Būdingas kvapas.
Flash Point	0.865 g/cm ³ (@ 20°C).	0.874 g/cm ³ (@ 20°C).
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra	< 0 °C	41 °C (uždarytas puodelis)
Operating temperature active product	> 200 °C	> 200 °C
aktyvaus produkto džiuivimo laikas	max. 80 °C	max. 80 °C
Typical coat weight	60 - 120 min	60 - 120 min
aktyvus, purškiamas, druskai atsparus produktas	10 - 50 µm	10 - 50 µm
	at 50µ: >500 h	at 50µ: >500 h

6. Pakuotė

Aerosolis	12x300 ML	Ref. : 30400
	12x500 ML	Ref. : 30401
Tūris	20 L	Ref. : 20327
	200 L	Ref. : 30402
	2x5 L	Ref. : 20324





7. Pastabos

Įprasti apsaugos nuo korozijos rezultatai didžiają dalimi paprastai priklausys nuo paviršiaus ir aplinkos sąlygų. Apsauga gali būti veiksminga iki 1 metų lauko sąlygomis arba daugiau nei 2 metai patalpose. Todėl pirmą kartą panaudojus priemonės, būtina reguliariai tikrinti, ar nėra korozijos požymių. Jeigu esant kokioms nors specifinėms sąlygoms būtų nustatytas apsaugos veikimo laikas, priemonės galima būtų naudoti tam tikrais nustatytais intervalais, kad būtų užtikrinta apsauga.

Visi šiame leidinyje esantys teiginiai yra pagrįsti naudojimo patirtimi ir (arba) laboratoriniais tyrimais. Labai įvairūs įrenginiai ir sąlygos apima ir nenuspėjamus žmogiškuosius veiksnius, todėl mes rekomenduojame išbandyti mūsų gaminius darbo vietoje prieš pradėdami juos naudoti. Visa informacija pateikiama sąžiningai, bet nesuteikiant jokios aiškios ar numanomos garantijos. Šis techninių duomenų žiniaraštis šiuo momentu jau gali būti pakeistas dėl tokių priežasčių kaip teisės aktai, sudedamųjų dalių prieinamumas ir naujai įgyta patirtis. Naujausia ir vienintelė galiojanti šio techninių duomenų žiniaraščio versija bus atsiųsta jums pateikus paprastą prašymą arba ją galima rasti mūsų tinklavietėje: www.crcind.com Mes rekomenduojame jums užsiregistruoti šioje tinklavietėje, kad bet kada ateityje galėtumėte automatiškai gauti atnaujintą šio gaminio žiniaraščio versiją.

Versija CRC_GREEN-SP_400_II-20140603

Data



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

