


## 1. Všeobecný popis

Dlhotrjavá ochrana pred koróziou.  
Odoláva dažďu. Na odstránenie použite akékoľvek benzínové rozpúšťadlo.



## 2. Funkcie

- Dlhotrjavá ochrana pred koróziou.
- Odstraňuje vodu a chráni pred vodou a vlhkosťou.
- Bezpečný na všetkých kovových povrchoch, nezanecháva škvrnky.
- Možno bezpečne používať na gumu, plasty a povrchové vrstvy. Pred použitím otestujte na citlivých alebo namáhaných materiáloch.
- Možno odstrániť alebo zriediť na zmenu hrúbky filmu riedidlami na báze ropy.
- Corrosion resistance fulfils the salt spray criteria of MIL-C-16173E grade 4.

## 3. Použitie

- Dlhotrjavá ochrana pred koróziou na použitie vonku.
- Ochrana pred koróziou počas prepravy cez more.
- Sezónna ochrana pred koróziou.
- Ochrana pred koróziou na všetky železné materiály.
- Používa sa na odolnosť voči soli a chlóru v chladiacich zariadeniach.

## 4. Pokyny



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)





- Pred použitím dobre pretraste.
  - Pred použitím veľké produkty dobre premiešajte.
  - Počas aplikácie často opakujte.
  - Používajte len pri adekvátnej ventilácii.
  - Pred použitím otestujte na citlivých materiáloch.
  - Nepoužívajte na zariadenie pod prúdom.
  - Naneste na čistý, suchý povrch.
  - Ventil aerosólu vyčistite tak, že nádobu otočíte dnom nahor a budete sprejovať, kým nebude unikať len pohonná látka.
  - Hrúbku filmu možno nastaviť zriedením riedidlami na báze ropy, ale odolnosť pred koróziou sa líši podľa hrúbky filmu.
- Pri použití vo veľmi vlhkých podmienkach by ste mali na úplné odstránenie vlhkosti naniesť najskôr CRC 3-36. Rozpúšťadlo nechajte 2 až 4 hodiny vypariť a až potom naneste SP 400 II.
- **Hárok s bezpečnostnými údajmi (MSDS) podľa smernice ES č. 1907/2006 č.31 a doplnkov je k dispozícii pre všetky produkty CRC.**


## 5. Typické údaje o produkte (bez pohonnej látky)

Appearance	Aerosól	Substrát
Farba	Vosk.	Vosk.
Zápach	Jantárový.	Jantárový.
špecifická hmotnosť	Charakteristický zápach.	Charakteristický zápach.
Bod vzplanutia	0.865 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	0.874 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Teplota samovznietenia	< 0 °C	41 °C (zatvorený pohár)
Operating temperature active product	> 200 °C	> 200 °C
Produkt s aktívnou dobou schnutia	max. 80 °C	max. 80 °C
Typical coat weight	60 - 120 min	60 - 120 min
produkt s aktívnou odolnosťou proti slanému postreku	10 - 50 µm	10 - 50 µm
	at 50µ: >500 h	at 50µ: >500 h

## 6. Balenie

Aerosól	12x300 ML	Ref. : 30400
	12x500 ML	Ref. : 30401
Substrát	20 L	Ref. : 20327
	200 L	Ref. : 30402





2x5 L

Ref. : 20324

## 7. Poznámky

Typické výsledky ochrany budú závisieť predovšetkým od podmienok na povrchu a od prostredia. Môže ísť o dobu do 1 roka vonku a viac ako 2 roky vnútri. Preto u prvej aplikácie pravidelne kontrolujte znaky korózie. Keď určíte čas ochrany za určitých podmienok, môžete po pravidelných intervaloch znovu nanášať, aby ste zachovali ochranu.

Všetky vyhlásenia v tejto publikácii sú založené na skúsenostiach servisu a/alebo laboratórnom testovaní. Kvôli rôznorodosti zariadení a podmienok a nepredvídateľnému ľudskému faktoru odporúčame, aby sa naše produkty pred použitím otestovali. Všetky informácie sú poskytnuté s dobrým úmyslom, ale bez záruky, či už výslovnej alebo domnej. Tento hárok s technickými údajmi mohol byť medzi časom revidovaný kvôli legislatíve, dostupnosti komponentov alebo novo získaným skúsenostiam. Posledná a platná verzia tohto hároku s technickými údajmi vám na vyžiadanie bude zaslaná alebo ju nájdete na našej webovej stránke: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Odporúčame, aby ste si na tejto webovej stránke zaregistrovali tento produkt. Budete tak môcť v budúcnosti získavať aktualizované verzie.

Verzia CRC\_GREEN-SP\_400\_II-20140603

Dátum



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

