



1. Общо описание

Дълготрайна защита от корозия на закрито. Устойчив на дъжд. За отстраняване използвайте бензинов разтворител.



2. Характеристики

- Дълготрайна защита от корозия.
- Отнема и изолира вода и влага.
- Безопасно на всички метални повърхности, без петна.
- Безопасно на повечето гуми, пластмаси и покрития. Изпробвайте върху чувствителни материали преди употреба.
- Може да бъде премахнат или разреден, за различна гъстота на слоя, с петролни разреждатели.
- Corrosion resistance fulfils the salt spray criteria of MIL-C-16173E grade 4.

3. Приложения

- Дълготрайна защита от корозия на открито.
- Защита от корозия за морски транспорт.
- Сезонна защита от корозия.
- Защита от корозия за всички железни материали.
- Да се използва за устойчивост на солни или хлорни разтвори в хладилни съоръжения.

4. Упътване



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

1/1





- Разтръскайте добре преди употреба.
- Разбъркайте или смесете продуктите добре преди употреба.
- Повтаряйте често по време на нанасяне.
- Използвайте само при подходящо проветрение.
- Изпробвайте преди употреба върху чувствителни материали.
- Не употребявайте върху оборудване под електрическо напрежение.
- Нанесете върху чиста, суха повърхност.
- Почистете вентила на аерозола като обърнете флакона надолу и пръскайте докато не излиза само пропелант.
- Дебелината на слоя може да се настройва чрез изтъняване с петролни разреждатели, но устойчивостта на корозия се променя с дебелината на слоя.

При нанасяне в много влажни условия, първо трябва да се нанесе CRC 3-36 за пълното премахване на влагата. След това оставете разреждателя да се изпари за 2-4 часа преди да нанесете SP 400 II.

- **За всички CRC продукти има лист с информация за безопасност в съответствие с Постановление N° 2207/2006 Чл.31 и поправките на ЕК.**

5. Дата на продукта (без пропеланта)

Appearance	Аерозол	Насипно състояние
Цвят	Восък.	Восък.
Мирис	кехлибарено.	кехлибарено.
Density	Специфичен мирис.	Специфичен мирис.
Flash Point	0.865 g/cm ³ (@ 20°C).	0.874 g/cm ³ (@ 20°C).
Температура на автоматично запалване	< 0 °C	41 °C (Затворена чаша)
Operating temperature active product	> 200 °C	> 200 °C
Време на изсъхване на активния продукт	max. 80 °C	max. 80 °C
Typical coat weight	60 - 120 min	60 - 120 min
Устойчивост на солен спрей на активния продукт	10 - 50 µm	10 - 50 µm
	at 50µ: >500 h	at 50µ: >500 h


6. Опаковка

Аерозол	12x300 ML	Ref. : 30400
	12x500 ML	Ref. : 30401
Насипно състояние	20 L	Ref. : 20327
	200 L	Ref. : 30402



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





2x5 L

Ref. : 20324

7. Забележки

Обикновено резултатите от антикорозионната защита зависят най-вече от състоянието на повърхността и околната среда. Могат да бъдат до 1 година на открито или повече от 2 години на закрито. Затова първото нанасяне трябва периодично да се проверява за следи от корозия. След като веднъж се установи времето за защита при определени условия, може да се нанася отново на интервали за поддържане на защитата.

Всички твърдения в тази публикация се базират на сервизен опит и/или лабораторни тестове. Поради голямото разнообразие от оборудване и условия и включения непредсказуем човешки фактор, препоръчваме продуктите ни бъдат тествани на място преди употреба. Цялата информация се дава добросъвестно, но без да се дава или предполага гаранция. Този Лист с технически данни може вече да е бил променен поради причини като законодателство, наличност на компонентите и новопридобит опит.

Последната и единствено валидна версия на Листа с технически данни ще ви бъде изпратена при поискване или може да бъде открита на нашия уебсайт: www.crcind.com Препоръчваме ви да се регистрирате за този продукт на уебсайта, така че да можете да получавате всяка бъдеща обновена версия автоматично.

Версия CRC_GREEN-SP_400_II-20140603

Дата



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

3/1

