

1. Genel tanım

Tüm metaller için uzun süreli korozyon koruması. Nakliye ve uzun süreli depolama sırasında yağmura. Uygulanan ürünü ortadan kaldırmak için, herhangi bir petrol bazlı solventi kullanınız.



2. Özellikler

- Korozyona karşı uzun süreli koruma.
- Suyu ve nemi giderir ve sızdırmaz yapar.
- Tüm metal yüzeyler üzerinde güvenlidir, leke bırakmaz.
- Çoğu kauçuk, plastik ve kaplamalar üzerinde güvenlidir. Hassas veya gerilime tabi malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.
- Değişik kalınlıkta bir film elde etmek için petrol bazlı solventlerle giderilebilir ya da inceltilir.
- Corrosion resistance fulfils the salt spray criteria of MIL-C-16173E grade 4.

3. Uygulamalar


- Korozyona karşı uzun süreli dış ortam koruması.
- Denizaşırı nakliye sırasında korozyona karşı koruma.
- Korozyona karşı mevsimlik koruma.
- Tüm demirli malzemeleri korozyona karşı korumak için.
- Soğuk hava tesislerinde salamura veya klorüre karşı dayanıklılık için kullanılır.

4. Talimatlar



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Ambalajsız (dökme) ürünleri kullanmadan önce iyice çalkalayınız veya karıştırınız.
- Uygulama sırasında sıkça tekrarlayınız.
- Yalnızca uygun bir havalandırma ile birlikte kullanınız.
- Hassas malzemeler üzerinde kullanmadan önce test ediniz.
- Akım verilmiş ekipmanlarda kullanmayınız.
- Temiz, kuru bir yüzeyin üzerine uygulayınız.
- Aerosol valfını temizlemek için, kutuyu ters çeviriniz ve sadece itici madde çıkana dek püskürtünüz.
- Film kalınlığı petrol bazlı solventlerle inceltilebilir ancak korozyona karşı dayanıklılık film kalınlığına göre değişir.

Son derece nemli koşullar altındaki uygulamalarda, nemi tam atmak için ilk önce CRC 3-36'yi uygulamak gerekir. Bu durumda SP 400 II'yi uygulamadan önce solvent'in buharlaşması için 2 ila 4 saat bekleyiniz.

- **2207/2006 sayılı CE Tüzüğü'nün 31. Maddesi ve değişiklikleri uyarınca tüm CRC ürünleri için bir güvenlik bilgi formu (MGBF) mevcuttur.**


5. Tipik ürün verileri (itici madde olmadan)

Appearance	Aerosol	Ambalajsız
Renk	Mum.	Mum.
Koku	Kehribar.	Kehribar.
Density	Karakteristik koku.	Karakteristik koku.
Flash Point	0.865 g/cm ³ (@ 20°C).	0.874 g/cm ³ (@ 20°C).
Otomatik Tutuşma sıcaklığı	< 0 °C	41 °C (Kapalı Kupa)
Operating temperature active product	> 200 °C	> 200 °C
Aktif ürünün kuruma süresi	max. 80 °C	max. 80 °C
Typical coat weight	60 - 120 dak	60 - 120 dak
aktif ürünün tuz spreyine karşı dayanıklılığı	10 - 50 µ	10 - 50 µ
	at 50µ: >500 s	at 50µ: >500 s

6. Ambalajlama

Aerosol	12x300 ML	Ref. : 30400
	12x500 ML	Ref. : 30401
Ambalajsız	20 L	Ref. : 20327
	200 L	Ref. : 30402
	2x5 L	Ref. : 20324





7. Açıklamalar

Tipik korozyona karşı koruma sonuçları özellikle yüzey koşullarına ve ortama göre değişecektir. Bu koruma süresi açık alanda 1 yıla kadar veya kapalı alanda 2 yıldan fazla olabilir. Bu nedenle, korozyon belirtileri olup olmadığını tespit etmek için ilk uygulama düzenli olarak kontrol edilmelidir. Herhangi bir özel koşul altındaki koruma süresi tespit edildikten sonra, korumayı sürdürmek için aralıklarla yeniden uygulanabilir.

Bu yayındaki tüm açıklamalar servis deneyimine ve/veya laboratuvar testlerine dayanmaktadır. Geniş ekipman ve koşul çeşitliliği ve devreye giren insan faktörlerinin önceden kestirilmeleri imkansız olduğundan, ürünlerimizin kullanılmadan önce test edilmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu bilgiler iyi niyetle ancak hiçbir açık ne de örtük garanti verilmeksizin sağlanmıştır. Mevzuat, bileşenlerin mevcudiyeti ve edinilen yeni tecrübeler gibi nedenlerden dolayı bu Teknik Veri Sayfası şu anda zaten gözden geçirilmiş olabilir. Bu Teknik Veri Sayfasının en son ve tek geçerli sürümü size sadece talep etmenizle size gönderilecektir ya da şu adresteki web sitemizde bulunabilir: www.crcind.com İleride güncellenmesi halinde yeni sürümleri otomatik olarak alabilmeniz için bu web sitesine bu ürün için kaydolmanızı tavsiye ederiz.

Sürüm CRC_GREEN-SP_400_II-20140603

Tarih



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

