

## 1. Vispārējs apraksts

Ilglaicīga katodaizsardzība pret koroziju. Nepadodas skrāpējumiem, locīšanai un metināšanas traipiem. Derīgs kā EN ISO 1461:2009 prasībām atbilstošs atjaunošanas līdzeklis.



## 2. Funkcijas

- Izcila uzlabošana cinkotām virsmām.
- Ilglaicīga aizsardzība pret rūsu.
- Izcila aizsardzība pret rūsu, pateicoties katodaizsardzībai, pat tad, kad pārklājums ir bojāts.
- Tam var krāsot pāri ar vairumu parasti izmantoto apdares materiālu.
- Nav hlorētu šķīdinātāju.
- Pilnībā bez svina un hromāta.
- Augstas temperatūras izturīgs.
- Meets the specifications according to ISO 3549. Contains zinc with purity of > 99 %.

## 3. Pielietojuma veidi

- Kraušanas iekārtas.
- Dzelceļa aprīkojums.
- Lauksaimniecības iekārtas.
- Ilglaicīga aizsardzība pret rūsu ārpus telpām.
- Aizsardzība pret rūsu visiem melnajiem metāliem.

## 4. Norādes



- Pirms lietošanas labi sakratiet.
- Kratiet, līdz maisītāja lodīte tvertnē brīvi kustas.
- Ar stieplu birsti noņemiet vairumu brīvos netīrumus.
- Vislabākie rezultāti tiek iegūti ar diviem plānākiem, nevis vienu biezu pārklājumu. Papildu pārklājumus var uzklāt pēc 10 - 15 minūtēm.
- Pietiekamai aizsardzībai ir nepieciešama minimālais 40µ bieza kārta.
- Neizmantojot aprīkojumam, kas pieslēgts pie elektriskās strāvas.
- Neizmantojot elektroniski jutīgam aprīkojumam.
- Tīriet aerosola ventili, apgriežot tvertni otrādi un smidzinot, līdz nāk ārā tikai virzošais spēks.
- **Drošības datu lapa (MSDS) saskaņā ar EK nolikuma Nr. 1907/2006 31. pantu un labojumiem ir pieejama visiem CRC produktiem.**

### 5. Specifiska produkta informācija (bez virzošā spēka)

Izskats	Aerosols	Tilpums
Krāsa	Šķidrums.	Šķidrums.
Smarža	Pelēks.	Pelēks.
Blīvums	Raksturīgs aromāts.	šķīdinātājs.
Uzliesmošanas punkts	1.431 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).	2.2 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C).
Operating temperature active product	< 0 °C	39 °C (slēgts trauciņš)
Žūšanas ilguma aktīvs produkts	-30 --> +200 °C	-30 --> +200 °C
sāls izsmidzināšanas noturības aktīvs produkts	40 min	40 min
Tipisks pārklājuma svars	350 h	350 h
Flexibility of dry coating	40 µm	40 µm
Adhesion on steel dry coating	OK 6 mm mandrel	OK 6 mm mandrel
	0/1 GT	0/1 GT


### 6. Iepakojums

Aerosols	12x400 ML	Ref. : 20788
	12x500 ML	Ref. : 30563
Tilpums	4x750 ML	Ref. : 30564

### 7. Piezīmes

Izteikti rūsas aizsardzības rezultāti galvenokārt ir atkarīgi no virsmas apstākļiem un vides. Tie var būt vairāki mēneši līdz 1 gads ārpus telpām vai vairāk nekā 2 gadi iekštelpās. Tāpēc periodiski jāpārbauda, vai pēc pirmās pārklāšanas





nav rūsas pazīmju. Kad ir noteikts aizsardzības laiks noteiktos apstākļos, laiku pa laikam varat atkārtoti uzklāt, CRC Zinc, lai saglabātu aizsardzību.

Visi apgalvojumi šajā publikācijā ir balstīti uz apkopes pieredzi un/vai uz pārbaudēm laboratorijās. Lielās iekārtu un apstākļu dažādības, kurā ieskaitāmi arī neparedzami cilvēku izraisīti faktori, dēļ mēs iesakām pārbaudīt mūsu produktus darbā pirms to lietošanas. Visa sniegtā informācija ir patiesa, taču tajā nav nedz tieši izteikta, nedz netieši norādīta garantija. Šī tehnisko datu lapa šobrīd var būt jau pārstrādāta tādu iemeslu dēļ kā likumdošana, sastāvdaļu pieejamība un no jauna iegūta pieredze. Pēdējā un vienīgā šīs tehnisko datu lapas derīgā versija tiks nosūtīta jums pēc vienkārša pieprasījuma, vai arī tā ir atrodama mūsu tīmekļa vietnē: [www.crcind.com](http://www.crcind.com) Iesakām jums reģistrēties šī produkta tīmekļa vietnē, lai jūs nākotnē automātiski varētu saņemt turpmāku versiju.

Versija CRC\_GREEN-ZINC-20160324

Datums



Manufactured by :  
**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele Belgium  
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

