

ROST FLASH

Viite: 10526

1. Yleiskuvaus

Murtaa ruosteen jäädyttämällä.

1. Ruostepintaaiset pultit. 2. Aerosolisuihke jäädyttää ruostepinnan (-40°C) murtaen ruosteen, jolloin pintaan ilmestyy pieniä halkeamia. 3. Aktiivinen neste tunkeutuu sisään. 4. Kiinniruostuneet osat irtoavat helposti. CRC ROST FLASH irrottaa kaikki kierteitetyt osat, saranat ja liukuvat osat. CRC ROST FLASH ei sisällä silikonia tai happoja.



2. Ominaisuudet

- Murtaa ruoste- ja likapinnan voimakkaalla lämpöshokilla (alle -40°C).
- Irrottaa lian, korroosion tai kuivuneen rasvan kiinnijuuttamat metalliosat toisistaan.
- Tunkeutuu tehokkaasti.
- Ei sisällä silikoneja.
- Turvallinen kaikille metallipinnoille, tahraamaton.
- Turvallinen käyttää useimmille kumi-, muovi- ja pinnoitemateriaaleille. Kokeile ennen käyttöä herkille tai materiaaleille jotka joutuvat rasitukseen.
- Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.

3. Käyttökohteet

- Mekaaniset osat.
- Käsittelylaitteistot.
- Kiinnitarttuneet ja ruostuneet osat.
- Maataloustyökoneet
- Laitteiden purkamiseen liittyvät tehtävät.

4. Käyttöohjeet

**ROST FLASH**

Viite: 10526

- Poista irtolika teräsharjalla.
- Suihkuta runsaasti ja anna valua pois.
- Käytä kohdistuspillää varmistaaksesi tarkan kohdistuksen.
- Suihkuta lähietäisyydeltä.
- Anna aineen tunkeutua muutama minuutti.
- Toista käsittely tarpeen vaatiessa.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Appearance	Neste
Color	kellanuskea
Odour	Ominainen hajua
Density	0.75 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C
Operating temperature active product	temp. drop -40 °C
Horizontal spread active product	19 (after 120 s) cm ²

6. Pakkaus

Aerosoli	12x100 ML
	12x300 ML
	12x500 ML
	24x100 ML

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyä tuotetiedot automaattisesti.

Versio	CRC_RED-ROST_FLASH-20090619
Päiväys	19/06/2009

