



CRC EXHAUST REPAIR GUM

Ref.: 10555

1. GENEREL BESKRIVELSE

Reparationskit til udstødningssystemer.

Sort kit formuleret med uorganiske bindemidler, fibre, additiver og vand. Exhaust Repair Gum reparer små huller og revner i udstødningssystemer uden svejsning eller demontering.

2. EGENSKABER

- Hærder fuldstændigt ved tørring natten over eller tomgang i 10 min.
- Tørt produkt sikrer gastæt reparation.
- Reducerer vedvarende støj.
- Påføres nemt med hånden eller med en spartel.
- I svært tilgængelige områder og for at opnå en glat overflade kan produktet blødgøres med lidt vand.
- Fri for asbest og opløsningsmidler.
- Tåler varme, vand og vibrationer efter hærkning.
- Præsenteres i dåse for nem adgang og påføring.

3. ANVENDELSER

- Udstødningsrør
- Lyddæmpere
- Ekspansionsbokse

4. VEJLEDNING

- Rengør reparationsområdet, og fjern løstsiddende rust.
- Fugt reparationsområdet med vand.
- Påfør kittet med hånden eller med en spartel. Pres kittet godt ind i hullet. Glat overfladen med en våd hånd eller en spartel.
- Lad hærde i cirka 12 timer. Hærkningen kan fremskyndes ved at lade motoren gå i tomgang i cirka 10 minutter.
- Efter behov kan Exhaust Repair Gum blødgøres ved at tilsætte lidt vand.
- Til større huller bruges CRC Exhaust Bandage.
- Luk dåsen godt efter brug for at forhindre produkt i at sætte sig i dåsen.
- Et sikkerhedsdatablad (MSDS) i henhold til EU-direktiv 93/112 er tilgængeligt for alle CRC-produkter.



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC EXHAUST REPAIR GUM

Ref.: 10555

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

Udseende	: sort kit
Vægtfylde ved 20 °C	: 1,85
Flammepunkt	: ikke brændbar
pH	: 10
Tørstofindhold (6 timer ved 100 °C)	: 76 % af vægt
Maksimal brugstemperatur	: 1.000 °C

6. EMBALLAGE

dåse: 12 x 200 g

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietest. På grund af den store variation i udstyr og betingelser samt uforudsigelige menneskelige faktorer, anbefaler vi, at vores produkter testes i praksis før brug. Alle oplysninger er givet i god tro, men uden garanti, hverken udtrykt eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan allerede være revideret på grund af ændret lovgivning, rådighed over komponenter eller nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig efter anmodning, eller det kan findes på vores websted: www.crcind.com.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig på dette websted for dette produkt, så du automatisk vil kunne modtage eventuelle fremtidige opdateringer.

Version : 10555 03 0197 01
Dato : 7 November 2011



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

