



1. GENEREL BESKRIVELSE

Høj kvalitets primer til ubehandlede overflader af metal, træ, keramik, glas samt en række plasttyper.

2. EGENSKABER

- Hurtigtørrende
- God udfyldningsevne
- Fremragende dækkeevne, fremragende klargøring af overfladen til lakering.
- Kan lakeres med alkyd, nitrocellulose, 1K & 2K akrylmaling
- Høj korrosionsbeskyttelse af metaller
- Kan slibes vådt eller tørt med slibepapir fra korn 400 og op

3. ANVENDELSER

Forbehandling inden lakering, af

- Metalfølge
- Træ
- Plast
- Keramik
- glas

På bilen, i boligen og til fritidsudstyr.

4. VEJLEDNING

- Fjern gammel maling, flager og korrosion før påføring.
- Sørg for, at overfladen er godt slebet, ren og tør.
- Sørg for, at aerosolen er ved stuetemperatur, rystes i 2 minutter.
- Lav en prøve på en adskilt eller skjult del.
- Påfør primeren i tynde jævne lag på kryds og tværs fra en afstand på 25 til 30 cm.
- Ryst aerosolen mellem hvert lag
- Rengør ventilen efter brug ved at spraye med aerosolen på hovedet, indtil der kun slipper gas ud.
- Et sikkerhedsdatablad (MSDS) i henhold til EU-direktiv 91/155/EØF samt ændringer er tilgængeligt for alle CRC-produkter.



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





5. TYPISKE PRODUKTDATA (uden drivmiddel)

Harpikstype	:	nitrocellulose bindemiddel
Temperaturbestandighed	:	110 °C
Dækkeevne	:	1,5 til 2 m ² /500 ml
Tørretid (*)	til støv	: 5 - 10 minutter
	Klæber ikke	: 10 - 20 minutter
	Hærdet / kan overmales	: 2 timer

(*) afhænger af lagets vægt, ventilation, temperatur og relativ luftfugtighed

6. EMBALLAGE

Alle erklæringer i denne publikation er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietest. På grund af den store variation i udstyr og betingelser samt uforudsigelige menneskelige faktorer, anbefaler vi, at vores produkter testes i praksis før brug. Alle oplysninger er givet i god tro, men uden garanti, hverken udtrykt eller underforstået.

Dette tekniske datablad kan allerede være revideret på grund af ændret lovgivning, rådighed over komponenter eller nye erfaringer. Den nyeste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive sendt til dig efter anmodning, eller det kan findes på vores websted: www.crcind.com.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig på dette websted for dette produkt, så du automatisk vil kunne modtage eventuelle fremtidige opdateringer.

Version : 10630 03 1105 00
Dato : 7 November 2011



Fremstillet af:
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgien
Tlf. (+32) (0) 52/45.60.11 Fax (+32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

