



CRC Zinc Primer

Ref. : 10073

1. ALLMÅN BESKRIVNING

Mångsidig zinkfosfat, grundfärg.

En zinkfosfatbaserad snabbt torkande grundfärg för metallytor. Utformad med modifierad alkydharts, zinkfosfat och andra anti-korrosions pigment. CRC Zinc Primer bekämpar rost och ger ett långt och hållbart korrosionsmotstånd för täckfärger.

2. EGENSKAPER

- Säkerhetsställer god vidhäftning för täckfärger.
- Behåller täckfärgernas fina glans.
- Den ljusgrå färgen gör att den är övermålningsbar med ljusa färger.
- Ommålningsbar med alla enkomponentsfärger, redan efter 1 timma.
- Korrosionsdämpande genom skyddande egenskaper och komplexföreningar.
- Spar tid för grundning genom snabb fyllning av hårfina sprickor och mindre ojämnheter.
- Snabbtorkande.
- Stark vidhäftningsförmåga på avfettade rena metallytor. Ytbehandling (sandpappning, skrapning..) kan vara nödvändigt för oxiderade eller galvaniserade ytor.
- Helt bly och kromfri.
- Inga klorerade eller aromatiska lösningsmedel.
- Aerosolen innehåller DME som drivgas för kontrollerade applikations och filmegenskaper.

3. ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- | | |
|---|------------------------|
| • Bilkarosserier | • Punktsvetsning |
| • Maskiner och utrustning för lantbruk. | • Svetsfogar |
| • Båtdelar | • Underreden och ramar |
| • Stålkonstruktioner | • Metallfönster |

4. ANVISNINGAR

- Skaka aerosolburken åtminstone 1 min efter det att omskakningskulan lossnat. Rör om och blanda bulkprodukten ordentligt tills en homogen konsistens uppnåtts. Upprepa regelbundet under användandet.
- Applicera på en ren avfettad, torr yta för bästa resultat. Avlägsna rost och flagor med stålborste.
- Applicera i ett tunt jämnt lager; bästa resultat fås med 2 tunna strykningar istället för 1 tjock strykning. Täckmålning kan utföras efter 12 till 48 timmar. En lätt behandling med sandpapper rekommenderas.
- När sprayningen är avslutad skall man rengöra aerosolventilen genom att vända burken upp och ned och spraya tills enbart drivgas kommer ut. Om tilltäppning uppstår, ta bort sprayknappen och rengör hålet med en tunn tråd.
- Applicera inte på spänningssatt utrustning. Utför behandling enbart i väl ventilerat utrymme.



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com





CRC Zinc Primer

Ref. : 10073

- Säkerhetsdatablad enligt EU direktiv 91/155/EEC och tillägg finns tillgängligt för alla CRC produkter.

5. TYPISKA(*) PRODUKTDATA (utan drivgas)

Utseende	: matt ljusgrå
Typ av konsthartz	: modifierad alkyl
Pigment typ	: zink-fosfat
Specifik vikt (@ 20° C	
- aerosol	: 1,05
- bulk	: 1,37
Flampunkt (lösningsmedel)	
- aerosol	: -4° C
- bulk	: 27° C
Täckning (30 µm, torr)	
- aerosol	: ca 1 m ² /burk (400 ml)
- bulk	: ca 11 m ² /kg
Rekommenderad filmtjocklek	: 25 – 30 µm
Torktid	
• Klibbfri	: 30 min @ 20° C (45% RH)
• Fullständigt härdad	: 24 timmar @ 20° C (45% RH)
• Övermålningsbar	: 1 tim **
• Förtunnare/rengörare	: Lacknafta
Torrfilmsegenskaper (30 µm, på avfettad metall)	
• Saltspray (ASTM B 117)	: > 500 h (35 µm films tjocklek)
• Vidhäftningsförmåga på stål (NFT 30038)	: 0
• Flexibilitet (6 mm dorn, visuell)	: godkänd
• Rekommenderade täckfärger	: akyd, acryl, cellulosa, ...

6. FÖRPACKNINGAR

Aerosol : 400 ml Art Nr 1042

Alla uppgifter i detta dokument är baserade på driftserfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora variationen i utrustning och förhållanden och de oförutsägbara mänskliga faktorerna som är inblandade, rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information ges i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Detta tekniska datablad kan redan ha reviderats vid denna tidpunkt, på grund av exempelvis lagstiftning, tillgänglighet på komponenter och nyligen förvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av detta tekniska datablad kan skickas till dig vid begäran eller hittas på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på denna webbplats för denna produkt, så att du kan få eventuella framtida upgraderade versioner skickade till dig automatiskt.

Version: 10073 08 0198 03

Date: 01 December 2005



Manufactured by :
CRC Industries Europe BVBA
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

